

BODY 933

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TUOTETIEDOT:

Tuotteen kuvaus:	<input type="checkbox"/> Kautsua, muovipolymeerejä, asfalttia ja vahaa sisältävä alustamassa.
Värisävy:	<input type="checkbox"/> Musta.
Käyttökohteet:	<input type="checkbox"/> Ajoneuvojen alaosien suojaukseen.
Ohennus (%):	<input type="checkbox"/> Ei tarvitse ohentaa.
Levitys:	<input type="checkbox"/> Levitetään ruiskutuspuistolilla (suutin: 4.0 - 5.0 mm), paine: 5 - 6 bar).
Suosittelava paksuus:	<input type="checkbox"/> 2 - 4 mm.
Varastointi:	<input type="checkbox"/> Säilytysaika: 24 kk <input type="checkbox"/> Suositeltu varastointilämpötila: +5°C - +25°C

TEKNISET OMINAISPIIRTEET:

Ominaisuus	Kalvon paksuus (µm)	Arvo	Standardi
Ominaispaino	-	1.02 - 0.05 g/cm ³	DIN 53 217
Max. partikkeli koko	-	-	DIN EN 21 524
Kuiva-ainepitoisuus	-	56 ± 5 %	DIN EN ISO 3251
Leimahduspiste	-	5 °C	DIN EN 456
STORMER viskositeetti	-	100 ± 10 KU	
Kosketuskuiva (20°C ± 0.5)	150	15 - 20 min	
Täysi kovuus (20°C ± 0.5)	150	4 - 5 h	
Täysi kovuus (60°C ± 2)	-	-	
Täysi kovuus (KOENIG)	-	-	DIN 53157
Teoreettinen riittoisuus	-	-	

MEKAANISET OMINAISUUDET:

Ominaisuus	Kalvon paksuus (µm)	Arvo	Standardi
Elastisuus (ERICHSEN)	150	10 mm	DIN EN ISO 1520
Taivutustesti (MANDREL)	150	0° läpäisty	DIN EN ISO 1519
Iskukoe	150	95 cm	
Katkaisuleikkaus	-	-	DIN EN ISO 2409

Maahantuoja:

Joints Oy
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI

BODY 933

TEKNISET TIEDOT jatkuu

KEMIALLINEN KESTÄVYYS:

Ominaisuus	Mittaushetki	Altistus-aika	Tulos
Vesi	48 h	100 h	Ei muutosta
Moottoriöljy	48 h	1 h	Hyvä
Diesel öljy	48 h	10 min	Pehmeä
Lyijytön bensiini	48 h	10 min	Pehmeä
N _α OH 0.5%	48 h	1 h	Hyvä
H ₂ SO ₄ 10%	48 h	1 h	Hyvä

KÄYTTÖOHJEET

- Alustamassa, joka sisältää kautsua, muovipolymeerejä, asfalttia ja vaha.
- Vesitiivis. Eristää hyvin myös ääntä.
- Käytetään vain ajoneuvojen alaosien suojaukseen.
- Kiinnittyy hyvin, kuivuu nopeasti sekä jättää pysyvästi elastisen pinnan.
- EI VOIDA PÄÄLLEMAALATA.

Käyttö:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ennen maalausta, poista kaikki ruoste, rasva, öljytahrat ja pöly käsiteltävältä pinnalta.<input type="checkbox"/> Ravista purkkia huolellisesti ja kierrä ruiskutuspistooli kiinni purkkiin (paine: 5 – 6 bar, suutin: 4.0 - 5.0 mm).
----------------	---

Päällemaalaus:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ei voida päällemaalata, koska tuote sisältää vaha-aineita ja asfalttia.
-----------------------	--

Varoitukset:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Helposti syttyvää. Käytä ainoastaan hyvin ilmastoidussa työtilassa. Älä juo äläkä syö tuotetta. Vältä ihokosketusta ja hengittämästä tuotteen höyryjä. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
---------------------	--

Huomioitavaa: mekaaniset ominaisuudet mitattu 24 tunnin kuivumisen jälkeen. Kemiallisten yhdisteiden kesto sekä kovuus KOENIG:n mukaan mitattu 48 tunnin kuivumisen jälkeen.