

BODY 950 - SPRAY

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TUOTETIEDOT:

Tuotteen kuvaus:	<input type="checkbox"/> Katsupohjainen alustamassa/helmapeltisuoja.
Värisävy:	<input type="checkbox"/> Musta, valkoinen ja harmaa.
Käyttökohteet:	<input type="checkbox"/> Ajoneuvojen sisä- ja ulkopuolisten alaosien suojaukseen.
Ohennus (%):	<input type="checkbox"/> Ei ohennusta. Heti käyttövalmis.
Levitys:	<input type="checkbox"/> Levitetään spraypurkillä ruiskuttamalla.
Suosittelava paksuus:	<input type="checkbox"/> 120 – 170 µm.
Varastointi:	<input type="checkbox"/> Säilytysaika: 12 kk <input type="checkbox"/> Suositeltu varastointilämpötila: +5°C - +25°C

TEKNISET OMINAISPIIRTEET:

Ominaisuus	Kalvon paksuus (µm)	Arvo	Standardi
Ominaispaino	-	-	DIN 53 217
Max. partikkeli koko	-	< 30 µm	DIN EN 21 524
Kuiva-ainepitoisuus	-	20 - 24 %	DIN EN ISO 3251
Kosketuskuiva (20°C ± 0.5)	150	10 -15 min	

MEKAANISET OMINAISUUDET:

Ominaisuus	Kalvon paksuus (µm)	Arvo	Standardi
Elastisuus (ERICHSEN)	150	9 mm	DIN EN ISO 1520
Taivutustesti (MANDREL)	150	3° läpäisty	DIN EN ISO 1519
Kiveniskukoe	150	läpäisty	
Katkaisuleikkaus	-	-	DIN EN ISO 2409

BODY 950 - SPRAY

KÄYTTÖOHJEET

- Kautsupohjainen alustamassa/helmapeltisuoja, joka sisältää kumia ja synteettisiä ainesosia.
- Vesitiivis. Eristää hyvin myös ääntä.
- Käytetään ajoneuvojen sisä- ja ulkopuolisten alaosien suojaukseen.
- Kiinnittyy hyvin, kuivuu nopeasti sekä jättää pysyvästi elastisen pinnan.
- Voidaan maalata synteettisillä tai kaksikomponenttisilla akryylimaaleilla.

Käyttö:	<ul style="list-style-type: none">□ Ennen maalausta, poista kaikki ruoste, rasva, öljytahrat ja pöly käsiteltävältä pinnalta.□ Työskentelylämpötilan tulisi olla noin 10 - 25°C.□ Ravistele purkkia hyvin 1-2 minuuttia sekoituskuulan irrottua purkin sisällä.□ Tee koemaalaus samantyyppiselle muovipinnalle tuotteen sopivuuden varmistamiseksi.□ Levitä massa ruiskuttamalla noin 25 cm etäisyydeltä.□ Paras tulos saadaan kun ruiskutetaan ohuita kerroksia 5 - 10 minuutin välein.□ Voidaan maalata heti kuivumisen jälkeen synteettisillä tai kaksikomponenttisilla maaleilla.
Päällemaalaus:	<ul style="list-style-type: none">□ Voidaan päällemaalata heti synteettisillä maaleilla. Kuivuttuaan myös 1K tai 2K akryylimaaleilla.□ BODY PLASTOFIX primerin käyttö parantaa maalien tartuntaa ja pysyvyyttä.
Varoitukset:	<ul style="list-style-type: none">□ Painepakkaus. Älä altista pakkausta yli +50°C lämpötilalle. Helposti syttyvä. Älä puhkaise äläkä polta purkkia tyhjänäkään. Älä ruiskuta suoraan tuleen tai hehkuvalle pinnalle. Älä juo äläkä syö tuotetta. Vältä ihokosketusta ja hengittämästä tuotteen höyryjä. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Huomioitavaa: mekaaniset ominaisuudet mitattu 24 tunnin kuivumisen jälkeen.