

BODYFILL 260 – ruiskukitti

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotteen kuvaus: | <input type="checkbox"/> Kaksikomponenttinen ruiskutettava polyesterikitti. |
| Värisävy: | <input type="checkbox"/> Vaalea beige. |
| Käyttökohteet: | <input type="checkbox"/> Puu- ja metallipintojen ruiskutuskittauksiin. |
| Levitys: | <input type="checkbox"/> Levitetään ruiskutuspuistolilla (suutin: 2.5 - 3 mm, paine: 3 -5 bar). |
| Ohennus (%): | <input type="checkbox"/> 5 - 10 % BODY POLYESTER THINNER. |
| Kovettajatyyppi: | <input type="checkbox"/> Sykloheksaaniperoksidi. |
| Suosittelun paksuus: | <input type="checkbox"/> 100 - 500 µm. |
| Varastointi: | <input type="checkbox"/> Säilytysaika: 24 kk. <input type="checkbox"/> Suositeltu varastointilämpötila: +5°C - +25°C. |

TEKNISET OMINAISPIIRTEET:

| Ominaisuus | Kalvon paksuus (µm) | Arvo | Standardi |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Ominaispaino | - | 1.30 - 1.05 g/cm ³ | DIN 53 217 |
| Max. partikkeli koko | - | 35 µm | DIN EN 21 524 |
| Kuiva-ainepitoisuus | - | 69.00 - 76.20 % | DIN ISO 3251 |
| Leimahduspiste | - | 17 °C | DIN EN 456 |
| STORMER viskositeetti | - | 85 - 110 KU | DIN 53 211 |
| Avoin aika (20°C ± 0.5) | - | 30 min | |
| Kuivumisaika (20°C ± 0.5) | 200 | 2 h | |
| Kuivumisaika (60°C ± 0.5) | 200 | 30 min | |
| Kuivumisaika IR | 200 | 6 - 10 min | |
| Täysi kovuus (KOENIG) | - | - | DIN 53157 |

MEKAANISET OMINAISUUDET:

| Ominaisuus | Kalvon paksuus (µm) | Arvo | Standardi |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Elastisuus (ERICHSEN) | - | > 4 mm | DIN EN ISO 1520 |
| Taivutustesti (MANDREL) | - | 3° läpäisty | DIN EN ISO 1519 |
| Iskukoe | - | 20 cm | |
| Katkaisuleikkaus | - | 0-1 GT | DIN EN ISO 2409 |

Maahantuoja:

Joints Oy
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI

BODYFILL 260 – ruiskukitti

KÄYTTÖOHJEET

- Kaksikomponenttinen ruiskutettava polyesterikitti.
- Helppo levittää ruiskutuspuistolilla.
- Helposti hiottavissa.

| | |
|---------------------|---|
| Käyttö: | <ul style="list-style-type: none">□ Puhdista käsiteltävä pinta ruosteesta, pölystä, liasta ja rasvatahroista.□ Sekoita huolellisesti 100 osaa täytettä, 5 osaa kovettajaa, 5 - 10 % BODY POLY polyesteriohennetta (älä käytä muita ohenteita kuten esim. NITRO THINNER).□ Levitys ruiskutuspuistolilla (suutin: 2.5 - 3.0 mm, paine: 3-5 bar).□ Hio valmis kovettunut/kuiva pinta P120 - 240 hiomapaperilla ennen maalausta. |
| Varoitukset: | <ul style="list-style-type: none">□ Helposti syttyvää. Terveydelle haitallista. Käytä ainoastaan hyvin ilmastoidussa työtilassa. Vaarallista nautittuna. Vältä ihokosketusta ja hengittämästä tuotteen höyryjä. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. |