

Soudatight LQ

Versio: 11/08/2016

Sivu 1 (2)

Tekniset tiedot

Perusaine	Kuituvahvistettu synteettinen dispersio
Olomuoto	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
*Nahkoittuminen (20°C / 65% R.H.)	N. 60 min
Ominaispaino	N. 1,15 g/ml
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20 °C → 80 °C
Riittoisuus(*)	500-1000 gr/m ² , riippuu paksuudesta
Työskentely lämpötila	5 °C → 30 °C
Kuivamisaika (20°C and 60% R.H.)	N. 24-48H
Diffusionkestävyys (μ-arvo)	10241
Vastaavan ilmakerroksen paksuus (Sd-arvo)	10,96 m
Murtovenymä (DIN 53504)	N. 350 %

(*) arvot riippuvat olosuhteista, lämpötilasta, pinnan huokoisuudesta ym..

Tuotteen tiedot

Soudatight LQ on korkealaatuinen, kuituvahvistettu polymeeritahna, muodostaa ilma- ja kosteustiiviin elastisen kalvon kuivuttuaan.

Käyttötiedot

- Heti valmis käytettäväksi.
- Kuituvahvistettu, sopii max. 2mm raoille
- Toimii todella hyvin myös huokoisilla pinnoilla.
- Hyvä tartunta hieman kosteille pinnoille
- Voi maalata ja valaa kuivumisen jälkeen
- GEV EMICODE EC-1 PLUS-hyväksytty

Menetelmä

- Ilma- ja höyrytiiveyttä vaativiin kohteisiin, läpivienteihin, ikkunatiivistyksiin, lattia- ja seinäliitoksiin, kattoliitoksiin

Packaging

Väri: Tummansininen, musta kuivuttuaan

Paketti: 5kg paketti

Säilyvyys

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa varastossa lämpötilan ollessa +5°C ja +25°C välissä. Suojaa jäätymiseltä.

Pinnat

Pinnat: Kaikille yleisille huokoisille pinnoille rakentamisessa ja remontoimassa. Ei sovellettu bitumille, lasille, PE, PTFE ja PP-muoville. Kuivumisaika voi lisääntyä.

Pinnan oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.

Pintojen valmistelu: Ei vaadi esivalmistelua. Suosittelemme alkutestejä eri pinnoille.

Sauman mita:

Staattiset saumat, raot ja tiivistykset max. 2mm. Jos yli 2mm saumoja, käytä Geotekstiiliä yhdessä soudatightin kanssa.

Soudatight LQ

Versio: 11/08/2016**Sivu 2 (2)****Käyttö:**

Anna massan tasautua huoneen lämpötilaan..
Ravistettava tai sekoitettava ennen käyttöä.
Levitä massa laimentamattomana ja tasaisesti soveltuvalla pensselillä haluttuun paksuuteen asti. Lisää tarvittaessa useampi kerros.
Kerrosten välinen aika n.1h.
Puhdistaminen: Ennen kuivumista, Soudatight LQ voidaan puhdistaa vedellä pinnoista ja työkaluista.
Korjaukset: korjaa samalla aineella.

Vastuu

Tämä tuoteseloste on tehty valvottujen testien ja kokemusten perusteella. Tieto on yleisluontoista, ilman velvoitteita . On käyttäjän vastuulla selvittää omien testiensä mukaisesti sopiiko tuote hänen käyttötarkoitukseensa.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata normaalia työskentelyhygieniää.Tarkemmat tiedot pakkauksessa.

Huom.

- Älä käytä sovellutuksissa veden alla.
- Älä laimenna..
- Ei sovellu liikuntasaumoille.

Standardit ja sertifikaatit

- EC-1 PLUS: erittäin alhaiset emissiot
- BBRI-raportti DE621xB622 LMA 5748: Liimauskyky nestemäisellä kalvolla eri pinnoilla..
- BBRI-raportti DE621xB622-2 LMA 5748: Liimauskyky kipsilevypinnoilla.
- BBRI-raportti DE621xB622-3 LMA 5748: Veden/höyrynläpäisyominaisuudet.

Huom. Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Tuoteselosteen ohjeet ovat omien kokeidemme sekä kokemuksemme perusteella hyvässä uskossa laadittuja. Kuitenkin materiaalien monipuolisuuden vuoksi ja monien erilaisten asennusmahdollisuuksien vuoksi, emme voi ottaa vastuuta tuloksista. Koska materiaalien mallit, laadut, vaihtelevat, emme pysty ottamaan vastuuta tämän julkaisun tiedoista. Suosittelemme aina esitestauksien suorittamista. Soudal varaa oikeuden muuttaa tuotteita ilman aiempaa huomautusta.